ACCRO LATEX

COLLE D'ACCROCHAGE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

ACCRO LATEX est une résine d'accrochage en solution aqueuse.
ACCRO LATEX peut être utilisé dans de nombreux domaine d'activités.
ACCRO LATEX est particulièrement adapté pour modifier les liants hydrauliques tels que ciment, chaux et plâtre.

1. DOMAINES D'UTILISATION

ACCRO LATEX est spécialement adapté pour :

- Maçonnerie, plâtrerie, carrelage, couverture.
- Support ciment, plâtre, bois, pierre, …
- Accrochage, réparation, fixateur, ragréage, gâchage, …

2. MODE D'EMPLOI

Préparation du support :
Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, dépoussiérés, compacts et exempts de toutes parties non adhérentes.
Brosser à l'aide d'une brosse métallique, gratter et/ou dépoussiérer le support.
Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement LESSIVE M.

Application :
Bien homogénéiser le produit avant son utilisation.

Les préparations avec **ACCRO LATEX** :

→ Solution de gâchage / impression :
1 volume **ACCRO LATEX**.
2 volumes d'eau.

→ Barbotine / Gobetis:
1 volume de ciment.
1 volume de sable.
Gâcher jusqu'à consistance crémeuse avec la solution **ACCRO LATEX**.

→ Mortier **ACCRO LATEX** :
1 volume de ciment.
2 volumes de sable 0-3.
Gâcher jusqu'à consistance voulue (ferme, plastique ou fluide) avec la solution **ACCRO LATEX**
IMPORTANT: La barbotine doit être poisseuse et fraîche avant l'application de la chape ou de l'enduit. Humidifier les supports secs 24 heures à l'avance.

→ Chape
Après préparation du support, étaler la barbotine sur quelques millimètres d'épaisseur au balai (utiliser le même sable), sur cette barbotine encore fraîche et poisseuse, réaliser la chape.

→ Imperméabilisation, amélioration des caractéristiques des bétons et mortiers
Pour obtenir une chape résistante à l'usure et peu sensible à l'action des huiles et graisses :

Réaliser la barbotine, puis la chape avec comme solution de gâchage :
- 1 volume **ACCRO LATEX**.
- 2 volumes d'eau.
Protéger contre la dessiccation en pulvérisant sur la chape la solution **ACCRO LATEX** dès le virage au mat du mortier, puis en humidifiant la chape après 24 heures.

→ Joints de maçonnerie
Pour réaliser des joints apparents durables, procéder ainsi :
-si nécessaire, refouiller les joints horizontaux et verticaux sur quelques centimètres de profondeur.
-les laver au jet d'eau sous pression.
-garnir les joints encore humides avec le mortier **ACCRO LATEX**, gâché assez ferme, pour obtenir une bonne adhérence et une étanchéité améliorée des joints.
- éviter les joints saillants ou trop profonds (DTU 20.1).

→ Travaux de finition de couverture
- Après préparation du support appliquer le mortier **ACCRO LATEX** de la même
- Protéger contre la dessiccation en pulvérisant la solution **ACCRO LATEX**.

→ Reprises de bétonnage
Liaison du béton frais sur béton durci et prévenir les défauts d'imperméabilisation :
-laver au jet d'eau sous pression le béton à reprendre.
-préparer un mortier **ACCRO LATEX** à consistance plastique.
-répandre le mortier **ACCRO LATEX** sur la surface humide mais non détrempé en couche de 2 à 3 centimètres
- couler aussitôt le béton.
- vibrer soigneusement la zone de reprise pour une bonne interpénétration du mortier et du béton.

→ Enduits
Pour obtenir une bonne adhérence des enduits sur béton brut ou lisse et sur toutes maçonneries : après préparation du support, faire un gobetis à l'aide du mortier **ACCRO LATEX** réalisé avec un sable grenu pour obtenir une surface d'accrochage rugueuse.
-laisser tirer le gobetis (dur à l'ongle) avant d'enduire la paroi,
-appliquer le corps d'enduit, garder une surface rugueuse, puis appliquer la couche de finition.

→ Enduits prêts à l'emploi
Mélanger 15 % dans l'eau de gâchage du produit.

3. CARACTERES GENERAUX

- Forte adhérence sur les supports de maçonneries.
- Augmente les résistances mécaniques.
- Contribue à l'imperméabilisation des mortiers.
- Améliore la résistance aux graisses huiles et acides dilués.
- Diminue les effets de retrait, le farinage, le faïençage et la fissuration.
- Evite le piquage, le grillage.
- Incolore après séchage.
- Compatible avec tous les ciments, la chaux et le plâtre.

4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com

5. CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L
Jerrycan de 5L

BRICOPRESTO
42-44 Rue Georges Besse
63100 CLERMONT FERRAND

Edition 102 / 17.10.13 / 1

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BRICO PRESTO se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.